

**FÄRGTYP**  
**ANVÄNDNING**

Vattenburen latexfärg för innerväggar.  
Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta.

BIORA 7 är trygg för användaren. Den är helt lösningsmedelsfri och vid målningen avdunstar endast vatten.

BIORA 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Färgmaterialgrupp 31 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

Färgen har beviljats rätt att använda EU:s miljösymbol, **EU-blomman**. Miljösymbolen gäller även nyanserad produkt, dock med vissa undantag. Undantagen framgår av förteckningen "Förteckning över nyanser som ej uppfyller kriterierna för EU-blomman". Denna förteckning tillhandahålles av Teknos AB.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 38 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.

**Praktisk färgåtgång**

Tidigare målade ytor	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
Spackel och träfiberskiva	7 - 10 m <sup>2</sup> /l
Betong- och putsyta	4 - 7 m <sup>2</sup> /l

**Densitet**

1,3 g/ml

**Torktid, +23°C / 50 % RH**

- dammtorr
- övermålningsbar

efter ½ timme  
efter 2 timmar**Förtunning och rengöring av redskap**

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

**Glans**

Matt

**Kulörer**

Två basfärger, som kan nyanseras till alla kulörer i interiörfärgkartorna.

**Tvättbeständighet**

Ytterst god. Tål över 5 000 borstningar. Metod SFS 3755.

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.  
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten.  
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.  
All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg.  
Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 grundfärg.  
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

**Grundmålning**

Ytor av betong, puts, spackel, tegel, spånskiva, gipsskiva och fiberskiva målas direkt med BIORA 7 väggfärg eller grundmålas med BIORA 3 grund- och takfärg.  
Stålytor grundmålas med FUTURA 3 grundfärg.

**Applicering**

Färgen omblandas väl före användningen.  
Färgen förtunnas vid behov med vatten.  
Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.  
Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---