

FÄRGTYP Nyanserbar akrylatfärg för torra utrymmen inomhus. Tål rengöring. Färgmaterialgrupp 32. Glansgrupp 6, helmatt.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

ANVÄNDNING Lämplig för målning av innerväggar och -tak i t.ex. barnkammare, sovrum och vardagsrum samt i övriga motsvarande utrymmen.

BIORA BALANCE kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Dessutom kan BIORA BALANCE användas för ommålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 37 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Praktisk färgåtgång

Tidigare målade ytor	7 - 10 m ² /l
Spackel och träfiberskiva	6 - 8 m ² /l
Betong- och putsyta	4 - 7 m ² /l

Densitet ca 1,4 g/ml

Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %

- dammtorr efter 1 timme
- övermålningsbar efter 2 timmar

Förtunning och rengöring av redskap Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans Helmatt

Kulörer Två basfärger, som kan nyanseras till alla kulörer i interiörfärgkartorna.

Tvättbeständighet Ytterst god. Tål över 10 000 borstningar. Metod SFS 3755.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Stålytor grundmålas med FUTURA 3 grundfärg.
Övriga nya och tidigare målade ytor grundmålas med BIORA 3 grund- och takfärg eller målas direkt med BIORA BALANCE.
Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen förtunnas vid behov med vatten.
Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.
Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.
Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,023".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr.
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
