

FÄRGTYP Mångsidig alkydgrundfärg som kan användas både som grundfärg, slipfärg, häftgrund och mellanstrykningsfärg.
Färgmaterialgrupp 12.9 och 40.1 (FI), glans: grupp 6 (FI), helmatt.

ANVÄNDNING Används inom- och utomhus för grundmålning av möbler samt spån-, fiber- och gipsplattor. Lämplig även för grundmålning av metallytor inomhus (också lättmetallytor och förzinkade ytor) samt glas, kakel, PVC-plast och katalytfärger inomhus. Färgen lämpar sig också för målning av innertak.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 50 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l 2010. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Praktisk färgåtgång	En applicering på slät yta: 8 - 10 m ² /l. Vid målning av obehandlad spånskiva ska färgåtgången vara 5 - 6 m ² /l.
Densitet	ca 1,4 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH	
- dammtorr	efter 2 timmar
- övermålningsbar	efter 6 timmar
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 eller för sprutmålning TEKNOSOLV 9500.
Glans	Helmatt
Kulörer	Vit och färglös basfärg 3. Kan nyanseras med nyanseringspastor. Färgmotsvarigheten är inte fullständig.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytorna rengörs från lösa partiklar, damm och smuts.
Metallytor rengörs från rost med stålborste.
Avlägsna gammal, löst sittande färg.
Eventuella latexfärger avlägsnas i sin helhet.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Vid målning av träytor förtunnas färgen vid behov 5 - 10 % med TEKNOSOLV 1621.
Färgen appliceras med pensel, målningsborste, rulle eller spruta.
Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,015".
För applicering med spruta förtunnas färgen 5 - 15 volymprocent med TEKNOSOLV 9500.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Täckmålning

Täckmålningen görs med FUTURA-täckfärger eller med dispersionfärg när grundmålningen torkat 6 timmar.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
