

# TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG

---

<b>FÄRGTYP</b>	TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG är en linoljefärg av gammaldags typ med kokt linolja och zinkvitt.
<b>ANVÄNDNING</b>	För målning utomhus på trä, såväl till grund- som färdigstrykning. Färgen är avsedd för målning av träfasader, yttersidan på fönster, vindskivor m.m. Specialfärg för ommålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus. Särskilt lämplig för äldre hus målade tidigare flera gånger med linolje- eller alkydoljefärg.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG är en långsamt torkande mjuk färg med hög inträngningsförmåga som ger färgen ett bra fäste mot underlaget. Färgen har hög torrhalt och innehåller endast låga halter av alifatnafta.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	Ca 84 volym-%
<b>Praktisk färgåtgång</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	1,5 g/ml
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %</b>	
- klibbfri	efter 15 timmar
- övermålningsbar	efter minst 24 timmar mellan grundmålning och första strykning, 3 - 4 dygn mellan första och andra strykningen. Torktiden förlängs kraftigt vid kall och fuktig väderlek.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	TEKNOSOLV 1621
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Enligt färgkartor

---

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.  
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Nytt trä: Rengör underlaget från löst material och mögel. Använd vid behov RENSA fasad- och målar tvätt / RENSA mögeltvätt.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Skrapa bort allt löst material och luddigt trä. Tvätta färgytorna med RENSA fasad- och målar tvätt, möjliga ytor med RENSA mögeltvätt och skölj ytorna väl.

**Applicering**

Reservera i samma kärl hela den mängd LINOLJEFÄRG som behövs för en enhetlig yta. Blanda om färgen väl. Grundmåla träena ytor med 30 % förtunnad LINOLJEFÄRG. Mellanstryk alla ytor med 10-20 % förtunnad färg. Färdigstryk med oförtunnad färg. Applicera färgen i tunna skikt och behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som skall målas bör vara torr. Under tiden för applicering och torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5° C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik målning vid kall och fuktig väderlek och i starkt solsken.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laborieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---