

FERREX METALLGRUND
aktiverad rostskyddsfärg

FÄRGTYP FERREX METALLGRUND är en snabbtorkande rostskyddsfärg baserad på konstharts. Färgen har en effektiv, bly- och kromatfri pigmentering. Färgmaterialgrupp 12.1 (FI).

**ANVÄNDNING
SPECIALEGENSKAPER** Färgen är avsedd för grund- och mellanstrykning av bilar, maskiner och övrig utrustning, då det behövs en grundfärg som är snabbtorkande och slipbar, som har god vidhäftning till underlaget och som kan övermålas med snabbtorkande alkyd- och konsthartstäckfärger.

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 47 volym-%

Rekommenderad skiktjocklek och teoretisk drygheit	Torrfilm (µm)	Våtfilm (µm)	Teoretisk drygheit (m²/l)
	40	85	11,8

Praktisk färgåtgång Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.

Densitet 1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- dammtorr efter 15 min
- klibbfri efter 30 min
- övermålningsbar efter 1 timme

Förtunning och rengöring av redskap TEKNOSOLV 1639

Glans Matt

Kulörer Ljusgrå

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

NYA YTOR: Fett, smuts och rost avlägsnas.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättas med RENSA fasad- och målartvätt. Lös färg och rost avlägsnas, ytan slipas matt (torrslipning P220/P280), samt spacklas och slipas vid behov.

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med pensel, konventionell spruta eller högtrycksspruta.

Applicering

Vid målning med konventionell spruta förtunnas färgen med TEKNOSOLV 1639 till sprutningsviskositet (DIN 4 ca 30 s) och sprutas i två skikt med 15 - 20 minuters intervall. För högtryckssprutning är lämplig storlek för munstycket 0,015 - 0,021". Färgen kan också appliceras med en pensel som är i gott skick.

För ytan rekommenderas inte våtslipning. En lätt torrslipning räcker.

Färgen är övermålningsbar med alkyd- och konsthartsfärger efter 1 timme vid temperaturen +23 °C.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas bör vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
