
LACKTYP	NATURA är en vattenspädbar akrylatlack med effektivt UV-skydd. Den flyter ut väl, torkar snabbt, är nästan luktfri och gulnar ej. Det härdade lackskiktet tål tvätt och slitage. Färgmaterialgrupp 71.1 (FI). Glansgrupper 1, 4 och 5 (FI). Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 (FI).
ANVÄNDNING	Med NATURA lackeras t.ex. innerväggar och -tak, paneler och möbler. Ej lämplig för lackering av golv.
SPECIALEGENSKAPER	NATURA kan nyanseras panelvit, varvid lacken framhäver den ursprungliga kulören hos ljusa träslag. Den rekommenderas för ytor av t.ex. björk, furu och gran.

TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 32 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l 2010. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk färgåtgång	10 - 16 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	
- dammtorr	efter ½ timme
- slipbar och överlackeringsbar	efter 2 timmar
- brukstorr	efter 8 timmar
Förtunning	Vatten
Rengöring av redskap	Vatten och syntetiskt tvättmedel
Glans	Blank, halvmatt och matt
Kulörer	Färglös Lacken ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytorna rengörs med tvättning, slipning eller borstning. Gamla, intakta lackskikt tvättas rena från fett och smuts och slipas därefter matta. Om lackskiktet är förvittrat eller avlagande, slipas det helt bort. Gamla lackskikt kan även uppmjukas med färgborttagningsmedel och sedan skrapas bort. Därefter slipas ytan.

Lackering

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från burkens botten. Vid grundlackering förtunnas NATURA 0 - 15 % med vatten. Vid lackering av mörka träslag (t.ex. palisander och mahogny) rekommenderas att ytan fuktas med vatten före lackeringen. Lackeringen påbörjas när ytan har torkat något.

Lacken appliceras med en 3 - 4" bred lackpensel, med konventionell spruta eller med högtrycksspruta. Sprutningsviskositeten bör vara 25 - 40 s, DIN 4. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,013".

När det första lackskiktet har torkat, kan ytan slipas lätt för att avlägsna uppresta träfibrer. Det andra lackeringen görs med oförtunnad NATURA.

Med lackering i tre skikt får man ytan extra snygg och hållbar. Det andra skiktet slipas då omsorgsfullt före färdiglackeringen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
