

FÄRGTYP Blank utomhusfärg vars bindemedel är marknadens första akrylat med dubbeleffekt. Färgmaterialgrupp 35.1 (FI). Glansgrupp 2 (FI).

ANVÄNDNING Nya och tidigare målade trätytor, t.ex. ytterväggar, taklisters undersidor, vindskivor och fönsterkarmarnas utsidor. För konstruktioner av stock rekommenderar vi WOODEX AQUA CLASSIC lasyr.

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 36 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l 2010. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång 5 - 8 m²/l

Densitet 1,2 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- klibbfri

- övermålningsbar

efter 1 timme

nästa dag

Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av redskap Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans Blank

Kulörer Utomhusfärgkartornas kulörer
Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Väderbeständighet Ytterst god.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts och mögel. Vid behov används mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös WOODOX AQUA BASE grundolja. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytor med 5-10 % förtunnad NORDICA UTEGRUND och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta färgytorna med fasadtvätt, mögliga ytor med mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös WOODOX AQUA BASE grundolja, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA UTEGRUND som förtunnats 5-10 %.

Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
