

NORDICA GRUNDFÄRG
vattenburen alkydgrundfärg

FÄRGTYP NORDICA UTEGRUND är en vattenburen, linoljehaltig alkydgrundfärg som är avsedd för målning av trätytor utomhus. Färgmaterialgrupp 14.1 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

ANVÄNDNING Används på träfasader, ytterdörrar och övriga trätytor utomhus, som övermålas med dispersions- eller oljefärg.

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 44 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l 2010. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång 6 - 10 m²/l beroende på underlaget

Densitet ca 1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- klibbfri efter 6 h
- övermålningsbar efter 16 h
efter 2 dygn (+15°C)
efter 3 dygn (+5°C)

När NORDICA UTEGRUND övermålas med dispersionsfärger, utförs målningen enligt instruktionerna för dessa färger.

Förtunning och rengöring av redskap Vatten

Glans Helmatt

Kulörer Vit och färglös basfärg 3. Kan nyanseras i Teknomix-brytsystemet. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Omålade ytor rengörs från lossnande träfibrer, smuts och damm och behandlas vid behov med RENSA Mögeltvätt. Ytorna stryks med färglös WOODEX AQUA BASE grundolja och får sedan torka 1 dygn.

Tidigare målade träytor som rengjorts från lossnande färg, träfibrer och orenheter behandlas vid behov med RENSA Mögeltvätt eller RENSA Fasad- och Målartvätt. Trä som är i dåligt skick byts ut. Bara träytor grundas med WOODEX BASE AQUA grundolja och får sedan torka 1 dygn.

NORDICA UTEGRUND appliceras endast på bara träytor som behandlats enligt förbehandlingsinstruktionerna ovan, ej på gammal färgyta.

Bara metallytor rengörs från lös rost, fett och smuts samt stålborstas, och grundmålas sedan med FERREX.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen appliceras med pensel, målningsborste eller spruta.
Vid målning av träytor förtunnas färgen 5 - 10 % med vatten.
Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr.
Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

LAGRING

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
