

KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG

(försäljning i Sverige)

FÄRGTYP	Lufttorkande, halvblank, alkydbaserad enskikts rostskyddsfärg, dvs. primer och täckfärg i ett skikt.
ANVÄNDNING	KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG är lämplig för målning av plåttak, ståldörrar, järnstaket, räcken, stolpar, trädgårdsmöbler, förzinkade ytor såsom hängrännor, stuprör, fönsterbleck, ventilationstrummor m.m.
SPECIALLEGENSKAPER	KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG har utmärkta vidhäftningsegenskaper och mycket bra utomhusbeständighet. Färgen innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av stålytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 48 volym-%		
Rekommenderad skiktjocklek och teoretisk drygheit	Torrfilm (µm)	Våtfilm (µm)	Teoretisk drygheit (m²/l)
	40	83	12,0
	80	166	6,0
Praktisk färgåtgång	Rostskyddsmålning	7-8 m ² /l	
	Plåttaksmålning	5-6 m ² /l	
	Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.		
Densitet	1,1 g/ml		
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %			
- klibbfri, +23 °C	efter 6 timmar		
- övermålningsbar	efter 24 timmar		
Rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621		
Glans	Halvblank		
Kulörer	vit, svart, brun, grå, grafitgrå, grön och röd		

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

Vid all rostskyddsmålning är förbehandlingen av största betydelse. KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG bör ej förtunnas. Vid enskiktsmålning bör den appliceras i 170-200 µm våtfilm (5-6 m²/liter färg) vid plåttaksmålning. Vid övrig rostskyddsmålning appliceras minst 125 µm våtfilm (8 m²/liter). Bästa resultat och livslängd på målningen erhålles vid 2 målningar.

Vid målning av plåttak kontrollera att ingen fukt finns kvar, speciellt i skarvarna. Undvik att måla sent på dagen för att undvika att dagg faller på den ej torkade färgytan, vilket kan orsaka mattfläckar och ojämnheter i glansen eller flagning. Av samma anledning bör målningen ej utföras i fuktig, dimmig väderlek eller på yta som fortfarande är fuktig av dagg. Mellan olika tillverkningssatser kan kulören skifta något. Undvik kulörskiftningar genom att blanda samman färgen från burkar med skilda satsnummer.

Tidigare målade ytor rengöres med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA. Efterskölj med varmt vatten. Rost och gammal flagnad eller löst sittande färg måste avlägsnas genom skrapning, stålborstning eller sandblästring till förbehandlingsgrad Sa 2 1/2. Målning på en blåstrad yta ger det bästa rostskyddet.

Det är viktigt att måla snarast efter rengöringen så att ny rost ej hinner bildas.

Stålkonstruktioner: För skydd av enklare detaljer och plåtytor är en strykning med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG tillräckligt. Om ett tungt rostskydd erfordras målas ytan 2 gånger med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.

Ny förzinkad plåt: Behandla med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA i 15 minuter och skölj rikligt med rent, varmt vatten. Grunda med KIRJO PRIMER. Färdigmåla med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.

Åldrad förzinkad plåt - ej rostig: Behandling med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA, eller tvättning med RENSA fasad- och målartvätt och eftersköljning med rent, varmt vatten. Grunda med KIRJO PRIMER för säker vidhäftning. Färdigmåla med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG. På riktigt gammal förzinkad plåt som är matt och grå är det möjligt att måla direkt med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG, då den innehåller passiviseringspigment mot förtvålning. I detta fall skall KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG målas flödigt - ej mer än 5 m²/liter färg för att uppnå 80 µm torrfilm, vilket är nödvändigt för gott rostskydd. Vid lägre skiktjocklek försvagas färgskiktets skyddsverkan.

Åldrad förzinkad plåt - rostig: Behandling med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA i 30 minuter, alternativt tvättning med RENSA fasad- och målartvätt följt av eftersköljning med rent, varmt vatten. Rostiga ytor stålborstas noga ned till ren metall. Måla 2 gånger med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.

Åldrad oxiderad aluminiumplåt, eloxiderad aluminium: Tvättning med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA följt av eftersköljning med rent, varmt vatten. Grunda med KIRJO PRIMER. Färdigmåla med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG. Åldrad eloxiderad aluminium kan också efter tvättning målas direkt med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.

Blank aluminiumplåt: Tvättning med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA följt av eftersköljning med rent, varmt vatten. Grundning med KIRJO PRIMER. Färdigmålning som vid åldrad oxiderad aluminium enligt ovan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas bör vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.