
FÄRGTYP	Trälasyr med trätjära och bitumen.
ANVÄNDNING	Utvändigt på nytt trä samt tidigare laserat eller tjärat trä såsom portar, staket, bryggor och slipers.
SPECIALEGENSKAPER	En kraftigt vätande lasyrfärg med trätjära och bitumen, som tränger in och skyddar träet.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 28 volym-%
Praktisk färgåtgång	5 - 6 m ² /l
Densitet	0,9 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luffuktighet 50 % - klibbfri	efter 10 - 12 timmar
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621
Kulörer	Svartbrun

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Lös gammal lasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning/stålborstning/slipning. Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt och efter noggrann sköljning avlägsnas all flagnande eller löst sittande färg genom skrapning eller slipning. Kraftigt mögelangripna ytor behandlas med mögeltvätt.

Applicering

Omålat trä bör behandlas två gånger. På tidigare behandlat eller tjärålat trä räcker som regel en strykning. Upprepade behandlingar med SLIPERSOLJA TJÄRIMPREGNOL ger mörkare färgton.
OBS! SLIPERSOLJA TJÄRIMPREGNOL kan ej övermålas med täckfärg.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
