

**LACKTYP
ANVÄNDNING
SPECIALEGENSKAPER**

HELO är en snabbtorkande uretanalkydlack med god beständighet. Lacken lämpar sig för lackering av alla krävande trätyper både inom- och utomhus.

HELO har mycket god väder- och vattenbeständighet. Lackskiktet bibehåller länge sin glans och det varken förvittras eller spricker. Lacken innehåller skydd mot UV-strålning, och gulnar därför endast litet. Den skyddar träet mot grånad och sprickbildning.

HELO har en yta som är både hård och elastisk. Därför tål lackskiktet slitage och slag. Tvättmedel, fetter eller oljor skadar ej lackskiktet. Bruksområden för HELO är bräd- och parkettgolv, dörrar, fönsterbågar, möbler, båtar och övriga trätyper som bör få en hållbar lackering. Färgmaterialgrupp 73 (FI). Glans: grupp 1, 3 och 5 (FI), högblank, halvblank eller matt.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 50 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l 2010. Produktens VOC: max. 500 g/l.

Praktisk färgåtgång10 - 14 m²/l**Densitet**

Ca 0,9 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH**- dammtorr**

efter 1 timme

- klibbfri

efter 6 timmar

- övermålningsbar

efter 16 timmar

Förtunning och rengöring av redskap

TEKNOSOLV 1621

GlansHögblank
Halvblank
Matt**Kulörer**Färglös
Lacken ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Underlaget rengörs från fett och smuts. Lackerade ytor rengörs med RENSA fasad- och målartvätt. Gammal, intakt lackfilm slipas matt. Om lackfilmen förvittrats och flagar av, skrapas ytan ren med hjälp av färgborttagningsmedel. Även försiktig brännskrapning kan användas. Därefter slipas ytan och dammet avlägsnas nogga.

Ytor utsatta för fukt grundas före lackeringen med färglös WOODEX GRUNDOLJA. Ytan slipas ännu på nytt före lackeringen.

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från botten av burken.

Applicering

Grundlackeringen utförs alltid med blank HELO som förtunnats ca 20 % med TEKNOSOLV 1621. Före täcklackeringen slipas ytan lätt och dammet avlägsnas.

Täcklackeringen utförs med oförtunnad HELO av önskad glansgrad. Båtar och övriga krävande objekt lackeras 3 - 4 gånger. Vid lackering inomhus räcker 2 - 3 lackeringar. Mellan alla lackeringar slipas ytan lätt och dammet avlägsnas.

Lacken appliceras med bred lackpensel.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras skall vara torr.

Under lackeringsarbetet och torktiden skall luftens, ytans och klarlackens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Skötselråd

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
