

**FÄRGTYP** Lösningsmedelsbaserad uretanalkydfärg för målning av golv inom- och utomhus. Ger en blank yta som är lätt att hålla ren.  
Färgmaterialgrupp 43 (FI). Glans: grupp 2 (FI), blank.

**ANVÄNDNING** Lämplig för nya och tidigare med alkydfärg målade golvytor av betong, trä, korkmatta, tegel osv, då ytorna utsätts för normala belastningar i hushåll. För målning av ytor utsatta för kraftig påfrestning av vatten och kemikalier eller för mekanisk påfrestning rekommenderas TEKNOFLOOR 2K betongfärg.

**TEKNISKA DATA**

**Torrhalt** Ca 50 volym-%

**Praktisk färgåtgång** 6 - 10 m<sup>2</sup>/l beroende på ytans uppsugningsförmåga

**Densitet** Ca 1,2 g/ml

**Torktid vid +23°C**

- dammtorr efter 1 timme  
- tål gångtrafik efter 10 timmar  
- övermålningsbar Nästa dag

**Förtunning och rengöring av redskap** TEKNOSOLV 1621

**Glans** Blank

**Kulörer** TEKNOFLOOR-färgkartans standardkulörer  
Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.  
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och applicering av färgen**

OMÅLADE BETONGGOLV bör vara minst 1 månad gamla. Det täta cementhudskiktet avlägsnas från ytorna med slipning eller med BETONG-BETNINGSMEDEL, varefter ytorna får torka. Ytor som är spröda och lätt smulas sönder bör alltid slipas. Fetter och oljor avlägsnas med TEKNOSOLV 1621. Golvet borstas eller dammsugs rent från damm. Till grundmålningen används färg som förtunnats 20 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

OMÅLADE TRÄGOLV: Golven rengörs från fett, smuts och damm. Gropar och sprickor spacklas med SILORA A snickerispackel. Till grundmålningen används färg som förtunnats 10 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

TIDIGARE MÅLADE GOLV: Lossnande färg skrapas eller slipas noggrant bort. Gamla färgytor matteras med slipning. Ytorna rengörs från fett, smuts och damm. Ytor där underlaget blottats grundmålas med förtunnad färg och hela ytan färdigmålas med oförtunnad färg.

Vid målning av korkmatta o.dyl. bör allt bonvax först avlägsnas.

Färgen omblandas väl före användningen.  
Färgen appliceras med pensel eller rulle.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som skall målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**Skötselråd**

Den målade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---