

**FÄRGTYP**

Akrylatdispersionsfärg för torra utrymmen inomhus.  
Färgmaterialgrupp 38 (FI). Glans: grupp 1 (FI), högblank.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

**ANVÄNDNING**

Lämplig för målning på väggar och tak inomhus, t.ex. i bonings- och kontorsrum, trappuppgångar och entréhallar. Färgens blanka yta tål påfrestning och är lätt att hålla ren.

Underlaget kan vara betong, puts, olika inredningsskivor, spackel och tegel. Dessutom lämpar sig TEKNOSPRO 85 för målning av gamla alkyd- och latexmålade ytor.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 40 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/b): 100 g/l 2010. Produktens VOC: max. 100 g/l.

**Praktisk färgåtgång**

7 - 12 m<sup>2</sup>/l

**Densitet**

1,2 g/ml

**Torktid, +23°C / 50 % RH**

- dammtorr

efter 2 timmar

- övermålningsbar

efter 4 timmar

**Förtunning och rengöring av redskap**

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

**Glans**

Högblank

**Kulörer**

Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartornas kulörer.

**Tvättbeständighet**

Ytterst god. Tål över 10 000 borstningar. Metod SFS 3755.

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.  
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten.  
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.  
All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg.  
Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 grundfärg.  
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

**Grundmålning**

Ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor grundmålas med TEKNOSPRO 5 eller med EKORA 7.  
Stålytor grundmålas med FUTURA 3 grundfärg.

**Applicering**

Färgen omblandas väl före användningen.  
Färgen förtunnas vid behov med vatten.  
Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.  
Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---