
FÄRGTYP	Vattenburen, akrylat/alkydbaserad täcklasyr för utomhusbruk. Färgmaterialgrupp 83 (FI). Glans: grupp 4 (FI)	
ANVÄNDNING	Används för ombehandling av gamla, urblekta trätytor och för att förenhetliga nyanserna på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar. På stocktytor rekommenderar vi WOODEX laserande träskydd eller lasyrer.	
<hr/>		
TEKNISKA DATA		
Torrhalt	Ca 40 volym-%	
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l 2010. Produktens VOC: max. 130 g/l.	
Praktisk färgåtgång	Sågat virke Hyvlat virke	5 - 8 m ² /l 8 - 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,2 g/ml	
Torktid, +23°C / 50 % RH - övermålningsbar	efter 12 timmar. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.	
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.	
Glans	Halvmatt	
Kulörer	Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.	
Väderbeständighet	God	

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med fasadtvätt, möjliga ytor med mögeltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka.

Stryk på ett skikt färglös WOOD EX AQUA BASE. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytorna med 5-10 % förtunnad NORDICA UTEGRUND och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material och luddigt trä. Gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuell genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta färgytorna med fasadtvätt, möjliga ytor med mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Grunda träena ytor med WOOD EX AQUA BASE och grundmåla med 5-10 % förtunnad NORDICA UTEGRUND. Låt torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd täcklasyr som behövs för en enhetlig yta, för att undvika uppkomsten av kulördifferenser. Blanda om färgen väl och måla 1 - 2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
