

**PRODUKTTYP**

Lösningsmedelsburen grundolja för träytor utomhus. Används för att grunda träytor innan de målas eller lackeras. Innehåller ytterst effektiva blånads-, mögel- och rötförhindrande ämnen.

WOODEX BASE sugs väl in i alla träytor och lämpar sig också för ojliga träslag såsom ek, teak, mahogny, sk. hårdträ osv.

Färgmaterialgrupp 85 (FI).

**ANVÄNDNING**

Grundbehandling på bräd- och stockkonstruktioner, verandor, bryggor, trädgårdsmöbler och övriga obehandlade träytor.

Träytor grundade med WOODEX BASE bör täckmålas så snart som möjligt. Lämpliga produkter för täckmålning är Teknos vatten- och lösningemedelsburna lasyrer, grundfärger, husfärger och möbelfärger som är avsedda för träytor utomhus.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 5 volym-%

**Praktisk färgåtgång**

Sågat virke	4 - 8 m <sup>2</sup> /l
Hyvlat virke	8 - 10 m <sup>2</sup> /l

**Praktisk färgåtgång**

Drygheten påverkas av bl.a. träets beskaffenhet och fukthalt.

**Densitet**

Ca 0,8 g/ml

**Torktid, +23°C / 50 % RH**

Bildar ingen film, och därför känns ytan torr omedelbart efter att grundoljan har sugits in i träet. WOODEX BASE kan övermålas eller -lackeras med lösningemedelsburen färg efter 1 timme, med vattenburen färg efter 16 timmar.

**Rengöring av redskap**

TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)

**Kulörer**

Färglös

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

---

**BRUKSANVISNING****Applicering**

WOODEX BASE appliceras på ren och torr yta med en mjuk pensel, målningsborste eller spruta eller genom doppning.  
Ändrä och övriga porösa partier behandlas upprepade gånger.

**Applicerings förhållanden**

Ytan som behandlas skall vara torr.  
Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och grundoljans temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---