
PRODUKTTYP	Alkyd-oljebaserad, halvblank täcklasyr för utomhusbruk. Innehåller medel som skyddar träet mot nedsmutsning och väder. Lämnar trädets ådring synlig. Färgmaterialgrupp 84 (FI). Glans: grupp 3 (FI).
ANVÄNDNING	Används på nya och tryckimpregnerade trätor samt på trä som tidigare behandlats med lösningsmedelsbaserade träskyddsmedel. Ej lämplig på dispersionsbaserade träskyddsmedel. Typiska objekt är ytterväggar, staket och fönsterbågar. På stocktor rekommenderar vi WOODEX laserande träskydd eller lasyrer.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 37 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/e): 400 g/l 2010. Produktens VOC: max. 400 g/l.
Praktisk färgåtgång	Sågat virke 5 - 8 m ² /l Hyvlat trä och stock 8 - 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,1 g/ml
Torktid vid +23°C - klibbfri - övermålningsbar	efter 8 timmar efter 1 dygn
Förtunning och rengöring av redskap	Används oförtunnad. Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621.
Glans	Halvblank
Kulörer	Basfärger 1, 2, 3. Produkten ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
Väderbeständighet	God. Bildar en väderbeständig och vattenavstötande yta.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med fasadtvätt, mögliga ytor med mögeltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka.

Stryk på ett skikt färglös WOODEX BASE. Låt torka ett dygn.

Grundmåla med 10 - 15 % förtunnad WOODEX SOLID och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material och luddigt trä. Gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuell genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blåstring.

Tvätta färgytorna med fasadtvätt, mögliga ytor med mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Grunda trärena ytor med WOODEX BASE och grundmåla med 20 % förtunnad WOODEX SOLID. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd täcklasyr som behövs för en enhetlig yta, för att undvika uppkomsten av kulördifferenser. Blanda om färgen väl och måla 1 - 2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.