

---

<b>PRODUKTTYP</b>	Djuppenetrerande, torkande lösningsmedelsburen olja för utomhusbruk. Färgmaterialgrupp 89.4 (FI).	
<b>ANVÄNDNING</b>	Används på nytt och tryckimpregnerat trä, trä som behandlats med impregnerande träskyddsmedel samt även för teak, ek, mahogny och s.k. hårdträ. Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX WOOD OIL upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.	
<hr/>		
<b>TEKNISKA DATA</b>		
<b>Torrhalt</b>	Ca 30 volym-%	
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/h): 750 g/l 2010. Produktens VOC: max. 750 g/l.	
<b>Praktisk färgåtgång</b>	Sågat virke	5 - 8 m <sup>2</sup> /l
	Hyvlat virke	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	Ca 0,85 g/ml	
<b>Torktid vid +23°C</b> - klibbfri - torr	efter 8 timmar efter 1 dygn	
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Används oförtunnad. Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621.	
<b>Glans</b>	Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.	
<b>Kulörer</b>	Färglös, grön och brun.	
<b>Väderbeständighet</b>	Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om året.	

---

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.  
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med fasadvätt, mögliga ytor med mögeltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka.  
Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

**Applicering**

Produkten omblandas väl före användningen.

Rör om väl i burken före appliceringen. Applicera WOODOX WOOD OIL med pensel, svamp eller spruta. Även doppmålning kan användas.  
Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills träolja inte längre sugts in i ytan.  
Överflödiga olja torkas av ca 30 minuter efter appliceringen.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som behandlas skall vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt.  
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---