
PRODUKTTYP	Vattenburen, djuppenetrerande och nyanserbar träolja. Färgmaterialgrupp 89.4 (FI).
ANVÄNDNING	Avsedd speciellt till skydd för trädgårdsmöbler utomhus som tillverkats av furu eller exotiska träslag, såsom teak, "hårdträ", ek och mahogny. Övriga objekt är bryggor, staket, trätrallar och dörrar. WOODEX AQUA WOOD OIL motverkar fuktupptagning, sprickbildning och nedsmutsning. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 22 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Praktisk färgåtgång	Sågat virke 5 - 8 m ² /l Hyvlat virke 8 - 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid vid +23°C - dammtorr - torr	efter 6 timmar efter 1 dygn Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Eventuellt följande skikt kan appliceras efter ca ett dygn.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Glans	Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.
Kulörer	Färglös, brun och laserande kulörer.
Väderbeständighet	För ytor som fortlöpande utsätts för väderpåverkan upprepas behandlingen årligen eller vid behov.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med fasadvätt, mögliga ytor med mögeltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka.

Vi rekommenderar, att nya möbler av exotiska träslag behandlas först sedan de utsatts minst 2 veckor för väder och regn. För obehandlat trä rekommenderas grundning med färglös WOODEX AQUA BASE.

Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Käsittely

Rör om väl i burken före appliceringen. Applicera WOODEX AQUA WOOD OIL med pensel, svamp eller spruta. Även doppmålning kan användas.

Träoljan kan förtunnas 10 - 30 % för att förbättra insugningen. Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills träolja inte längre sugns in i ytan. Överflödigt olja torkas av ca 30 minuter efter appliceringen.

Applicerings förhållanden

Ytan som behandlas skall vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Arbeta inte i starkt solsken eller fuktig väderlek.

LAGRING

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
